



Hoja 1 de 2  
Ref. Marzo 2017

## **RAPSOLATO 7470/70/W**

Resina alquídica larga en aceite de soja.

### **APLICACIONES**

- Esmaltes y pinturas de decoración, exteriores e interiores, de aplicación a brocha y a pistola aerográfica.
- Pinturas de mantenimiento y reparación.
- Pinturas con buen brillo.
- Barnices para embarcaciones y pinturas marinas.
- Esmaltes para bricolaje.
- Imprimaciones.

### **COMPOSICIÓN**

Tipo de aceite.....	Soja
Contenido en aceite.....	63% aproximadamente
Tipo de poliácido.....	Anhídrido ftálico
Tipo de polialcohol.....	Pentaeritrita
Tipo de disolvente.....	White Spirit
Contenido en sólidos.....	70% + - 1

### **CARACTERÍSTICAS**

Viscosidad de suministro GARDNER a 25 ° C.....	Z 5 – Z 6
Viscosidad al 60% en W.S. GARDNER a 25° C.....	Y – Z
Viscosidad al 50% en W.S. GARDNER a 25° C.....	J - L
Índice de acidez sobre sólidos.....	10 máximo
Color GARDNER 1953 al 50% en W.S.....	6 máximo
Densidad a 20 ° C.....	1+ - 0,1 gr/cm3



Hoja 2 de 2  
Ref. Marzo 2017

## **PROPIEDADES**

Secado y endurecimiento rápido.  
Buena resistencia al amarilleamiento.  
Excelente retención de color y brillo.

## **SOLUBILIDAD**

Disolventes aromáticos.....soluble  
Disolventes alifáticos.....soluble  
Disolventes terpénicos.....soluble  
Cetonas.....soluble  
Esteres.....soluble  
Alcoholes.....parcialmente soluble

## **COMPATIBILIDADES**

Aceites secantes.....compatible  
Estandoils.....compatible  
Resinas alquídicas largas.....compatible  
Resinas alquídicas medias.....compatible  
Resinas alquídicas cortas.....incompatible  
Resinas maléicas.....compatible  
Resinas de clorocaucho.....parcialmente compatible  
Resinas alquídicas  
Estirenadas y/o vinil-toluenadas.....parcialmente compatible

## **SECANTES RECOMENDADOS** (% de metal sobre resina sólida)

0,04% - 0,06% Co  
0,08% - 0,12% Zr  
0,02% - 0,03% Ca

---

Nota: Esta información se facilita a título orientativo.  
Estas características pueden ser modificadas si debido al mejoramiento de la calidad de nuestro producto nos es recomendado por nuestro departamento de desarrollo.