



Hoja 1 de 2
Ref. Febrero 2004

RAPSOLATO 7550/50/W

Resina alquídica media en aceite de soja.

APLICACIONES

- Imprimaciones y esmaltes satinados y mates de aplicación a brocha y a pistola.
- Selladoras y aparejos.
- Pinturas para paredes.

COMPOSICIÓN

Tipo de aceite.....	Soja
Contenido en aceite.....	56% aproximadamente
Tipo de poliácido.....	Anhídrido ftálico
Tipo de polialcohol.....	Pentaeritrita
Tipo de disolvente.....	White Spirit
Contenido en sólidos.....	50% + - 1

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad de suministro GARDNER a 25 ° C.....	X - Y
Índice de acidez sobre sólidos.....	10 máximo
Color GARDNER 1953 al 50% en W.S.....	6 máximo
Densidad a 20 ° C.....	1+ - 0'1 gr/cm3

PROPIEDADES

Secaje de fondo y superficial excelente.
Resistencia al amarilleamiento.
Buena retención del color.
Poca penetración en el soporte.



Hoja 2 de 2
Ref. Febrero 2004

SOLUBILIDAD

Disolventes aromáticos.....soluble
Disolventes alifáticos.....soluble
Disolventes terpénicos.....soluble
Cetonas.....soluble
Esteres.....soluble
Alcoholes.....parcialmente soluble

COMPATIBILIDADES

Aceites secantes.....compatible
Estandoils.....Parcialmente compatible
Resinas alquídicas largas.....compatible
Resinas alquídicas medias.....compatible
Resinas alquídicas cortas.....incompatible
Resinas maléicas.....compatible
Resinas de urea y melamina.....incompatible
Nitrocelulosa.....incompatible

SECANTES RECOMENDADOS (% de metal sobre resina sólida)

0'05% Co
0'3% Pb

Nota: Esta información se facilita a título orientativo.
Estas características pueden ser modificadas si debido al
Mejoramiento de la calidad de nuestro producto nos es
Recomendado por nuestro departamento de desarrollo.